

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **BLANCHEUR PARFAITE**
- ▶ **EXTRA FIN**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**

ENDUIT PÂTE P76

ENDUIT PÂTE ACRYLIQUE
INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR



DEFINITION

L'enduit pâte P76 intérieur/extérieur est un enduit de lissage extra fin en phase aqueuse.

PROPRIETES

- Prêt à l'emploi.
- Blanc, extra fin.
- Rapidité de séchage avec une bonne aération.
- Bonne adhérence.
- Ponçage facile.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.

DESTINATION

Tous supports usuels du bâtiment présentant une bonne planimétrie.

S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints:

- Plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment, béton.

PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure.
- Les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Pour les travaux de rénovation il est recommandé d'appliquer une couche de Fixoprim avant d'étaler l'enduit.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : pâte

Aspect du feuil sec : mat

Masse volumique* : 1.73 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids:** 73+/- 2%

Epaisseur d'application : De 0,2 mm en plusieurs passes.

Rendement : 0,35 à 0.5 kg /m² par couche selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (25°C - 50%HR) : Sec : 30 à 40 min

Recouvrable : 4 h

Conditionnement : 30kg

RECOMMANDATION ET PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

APPLICATION



couteau de enduire, lisseuse, spatule, taloche



les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité



Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com