

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR OPACIFIANT**
- ▶ **POUVOIR COUVRANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

## EMAIL LAQUEE BRILLANT

PEINTURE DE DÉCORATION



### DEFINITION

Peinture de décoration Brillant à base de résine alkyde.  
TEINTES : Email existe en blanc et teintes prêts à l'emploi.

### DESTINATION

Décoration des menuiseries et supports métalliques en intérieur.

### PROPRIETES

- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Très bon résistance de la saponification.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Résistance au lessivage.
- Grande facilité d'application.

### STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

### PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure.
- Les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Boucher les trous avec de l'enduit Sippec.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Menuiserie Métallique : Appliquer une couche de peinture à l'huile mate en primaire après ponçage et dépeussierage.
- Menuiserie Métallique : Procéder à une abrasion ou sablage et une application d'Antirouille Sippec.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot :** Peinture légèrement gélifiée.

**Aspect du film :** Brillant

**Masse volumique\* :** 1.10 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* :** en poids: 50 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60° :** ≤ 60°

**Rendement :** 5 à 7 m<sup>2</sup>/kg par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR) :** Sec : 6 à 8 hrs

**Recouvrable :** 24 h

**Stockage :** 2 ans en emballage d'origine et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Conditionnement :** 200g

## APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless.



White spirit



White spirit ou Diluant



(5 à 10 %) en **première couche**  
5% en **deuxième couche**

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

## FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)