

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **BRILLANCE ET CLARTÉ**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT PAE ROUGE

VERNIS À BOIS ROUGE TRANSPARENT



DEFINITION

Vernis Rouge prêt à l'emploi transparent à base de résine Nitro cellulosique pour l'embellissement et la protection du bois pour longue durée.

PROPRIETES

- Vernis rouge transparent.
- Haute brillance et clarté.
- Bonne adhérence.
- Séchage rapide.
- Conserve l'aspect et la structure naturelle du bois.
- Grande facilité d'application.

DESTINATION

Vernissage de toutes sortes de bois nu ou trempé pour intérieur.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
- Dégraissage préalable avec un dégraissant adapté.
- Sur ancien support vernis : Nettoyage du support avant application, ponçage au papier abrasif grain 100 et dépoussiérage.
- Sur bois neuf : Nettoyage du support avant application : poncer, dépoussiérer.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.
- Si nécessaire traiter les surfaces du bois avec le traitement de bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide transparent

Aspect du film : Brillant

Masse volumique* : 0.93 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids**: 15 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : > 85 %

Rendement : 6 à 8 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : **Sec** : 30 à 60 min

Recouvrable : 4 h

Conditionnement : 1L

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless



Au DILUANT CELLULOSIQUE immédiatement après utilisation.



Avec notre DILUANT CELLULOSIQUE



Prêt à l'emploi

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com