

**FINITION
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ **ANTIDÉRAPANTE**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **RÉSISTANCE À L'EAU**
- ▶ **RÉSISTANCE AU GLISSEMENT**

PEINTURE ROUTIERE

PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER



DEFINITION

Peinture de marquage routier à séchage rapide à base de solvants. Liants de base : Résine de polymérisation (acrylique) Base des pigments : Dioxyde de titane / pigments / farine de quartz.

PROPRIETES

- Séchage très rapide.
- Bonne résistance à l'abrasion ; bonne résistance au glissement et au foulage.
- Bonne résistance à l'eau, aux produits chimiques, au sel, à l'huile minérale.
- Sensible aux solvants agressifs.
- Sèche sans fissures même en couches plus épaisses ; ne fait pas de plis.
- Facilement applicable ; ne bouche pas les buses de pulvérisation.
- Anti-dérapante par saupoudrage de microbille de verres.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs : blanc, jaune, rouge, bleu, noir

Degré de Brillance : mat

Pour une facilité d'application, la peinture routière Sippec peut être diluée entre 20 à 30%.

Poids spécifique : 1,18 g / ml (jaune) et 1,24 g / ml (blanc)

Extrait sec : env. 75 %

Séchage : Sec hors poussière après 10 - 20 min à 30°C
Possibilité de rouler dessus après 180 min

Solvant : Toluène

Rendement : Rendement pratique : 2 - 3 m² / kg (350g à 500g /m² en 1 couche)
Microbille de verre 350g à 400g /m²

Conditionnement : 20kg

DESTINATION

Asphalte en goudron, béton, revêtements en ciment Pour la signalisation et le marquage de routes et de places de parking en béton et de revêtements bitumineux. Convient principalement à la charge de trafic moyenne

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

APPLICATION



Pinceau, Rouleau, en pulvérisation



Toluène



Toluène

Traitement préalable : les revêtements en béton et en asphalte doivent être secs et propres (sans poussière).

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com